Jumbo Plan® TAGPAP Overpap

PF 5000 SBS

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produktbeskrivelse:

Armering: Speciel-Armering

- Overside: Oversiden er bestrøet med granulat af natur- eller krystalskifer.
- Gode kulde-og strækegenskaber.
- Rapsolie: Fleksibel, uden at blive blød om sommeren. Skånsom for miljø og arbejdsmiljø.

Anvendelse:

PF 5000 SBS anvendes som øverste lag I flerlagsdækning, ofte med underlag af PF 3000 SBS eller PF 3500 SBS.

PF 5000 SBS kan ligeledes anvendes til renovering, som enkelt lag ovenpå eksisterende tagdækning i henhold til CEN TS 16459 – Alternativ 1.

Dimension:

1 x 5 m pr. rulle – 30 ruller pr. palle = 150 m². Standardstrimler i bredden 0,25 – 0,33 – 0,40 og 0,60 cm (øvrige bredder produceres efter opgave).

Godkendelser:

Produktet er godkendt som øverste lag i flerlagsdækninger i henhold til DS/EN 13707.

Kundeinformation:

- Produktet skal opbevares stående på et tørt underlag uhindret for vedvarende solopvarmning.
- Sikkerhedsdatablad på PF 5000 kan rekvireres.
- Tankudvaskningstest er udført af DHI på produktet og kan rekvireres.
- Der bliver udført kvalitetskontrol på produktet i henhold til ISO 9001
- Tagpappen er produceret i Tyskland af W.Quandt, som har produceret tagpap i mere end 140 år.

W. Quandt GmbH
Glasower Str. 3-10
12051 Berlin
Tyskland

Tel. +49 30 682967-0
Fax: +49 30 6841138

Tekniske data:

Egenskaber	Enhed	Værdi	Prøningsmetode
Synlige fejl		Ingen	EN 1850-1
Længde	m	≥ 5,0	EN 1848-1
Bredde	m	≥ 1,0/0,60/0,40 0,33/0,25	EN 1848-1
Rethed	mm/10 m	≤ 10	EN1848-1
Vaegt	Kg/m²	≥ 5,0	EN 1949-1
Tykkelse	mm	≥ 4,3	EN 1849-1
Vandtæthed	kPa	Bestået	EN 1928 Metode B
Vandtæthed efter ældning	kPa	Bestået	EN 1928 Metode B
Dimensionstabilitet	%	≥ -0,6	EN 1107-1
Trækstyrke	N/50 mm	1020/745	EN 12311-1
Trækstyrke langs/tværs efter ældning	N/50 mm	977/680	EN 12311-1
Brudforlængelse	%	45/50 -5	EN 12311-1
Brudforlængelse langs/tværs efter ældning	%	39/40 -5	EN 12311-1
Sømrivestyrke	N	200/265 -5 %	EN 12310-1
Peelstyrke overlæg	N/50 mm	260/260 -5 %	EN 12316-1
Varmestabilitet	ºC	≥ 100	EN 1110
Varmestabilitet efter ældning	ºC	100 ± 5	EN 1296/1110
Kuldeflexibilitet	ºC	- 20	EN 1109
Kuldeflexibilitet efter ældning	ºC	-20 ±2	EN 1296/1109
Vedhæftning efter bestrøning	%	85 ± 8	EN 12039
Diffusionsmodstand, Z-værdi	GPasm²/kg	2000	EN 1931
Brandklasse		B_{ROOF} (T2) Godkendt som systemløsning	ENV 1187-2 og 13501-5
Modstandsevne mod hagl	m/s	≥ 25 m/s	EN 13583

DANAK Test report DBI

File: PF13437	Serial No. 12698	Ref.: MH/LIA	Date: 2010-11-01
File: PF13437b	Serial No: 12771	Ref.: MH/LIA	Date: 2010-12-15
File: PF13437c	Serial No. 12772	Ref.: MH/LIA	Date: 2010-12-15
File: PCA10175a	Serial No. 14856	Ref.: TSH/LIA	Date: 2014-12-01

2007
CE
06

DS/EN 13707 - 1742-CPR-0424/15/0067-I*

Produktet er CE-market I henhold til forodningen nr. (EU) 305/2011 af 9. marts 2013

W. Quandt GmbH
Glasower Str. 3-10
12051 Berlin
Tyskland

Tel. +49 30 682967-0
Fax: +49 30 6841138

01.12.2015