

Jumboplan® Tagpap Overpap PF 5000 SBS

Tekniske specificationer



| | |
|---------------------|---|
| Produktbeskrivelse: | Overpap |
| Overside: | Oversiden er bestrøet med granulat af natur eller krystalskifer |
| Amering: | Special-Armering |
| Godkendelser: | EN 13707 |
| Dimension: | 5 m ² pr. rulle; 30 ruller pr. palle = 150 m ² og andre dimensioner |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Notified-Body-No.: | 1742 |
| DOP-No.: | L-30442341-13707 |
| Overensstemmelsescertificat: | CPR – 0424/15/0067-I |
| Art.-No.: | 30442341 |
| System: | 2+ |

Tekniske data:

| Egenskaber | Prøvningsmetode | Enhed | Værdi |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--|
| Vægt | EN 1849-1 | kg/m ² | 5,0 (±25 %) |
| Længde | EN 1848-1 | m | ≥ 5 eller 8 |
| Bredde | EN 1848-1 | m | ≥ 1 og forskellige |
| Tykkelse | EN 1849-1 | mm | ≥ 4,3 |
| Rethed | EN 1848-1 | mm/ 10 m | ≤ 10 |
| Vandtæthed Metode B | EN 1928 | kPa | Bestået |
| Brandklasse | EN 13501-1 | - | BROOF (T2) Godkendt som systemløsning |
| Synlinge fejl | EN 1850-1 | - | Ingen |
| Trækstyrke langs/tværs | EN 12311-1 | N/50 mm | langs: ≥ 700 (±25 %) tværs: ≥ 700 (±25 %) |
| Brudforlængelse langs/tværs | EN 12311-1 | % | langs: ≥ 45 (±25 %) tværs: ≥ 50 (±25 %) |
| Slagstyrke (impact) | EN 12691 | mm | IPK |
| Kuldeflexibilitet | EN 1109 | °C | ≤ -20 |
| Varmestabilitet | EN 1110 | °C | ≥ +100 |

Jumboplan® Tagpap Overpap PF 5000 SBS

Tekniske specificationer

| DANAK / Test report / DBI | | |
|---------------------------|---------------|------------------|
| Sags nr.: PCA10578D | Ref.: LIA/LSK | Dato: 20.08.2019 |
| Sags nr.: PCA10175aDA | Ref.: TSH/LIA | Dato: 16.12.2014 |
| Sags nr.: PCA10499A | Ref.: RED/LIA | Dato: 28.06.2018 |
| Sags nr.: PCA10578C | Ref.: LIA/LSK | Dato: 20.08.2019 |

* IPK Ingen præstation konstateret. Produktet er CE-markert i henhold til forordningen nr. (EU) 305/2011 af 9. marts 2013

Produktbeskrivelse:

Gode kulde-og strækegenskaber.

Rapsolie: Fleksibel, uden at blive blød om sommeren. Skånsom for miljø og arbejdsmiljø.

Anvendelse:

PF 5000 SBS anvendes som øverste lag i flerlagsdækning, ofte med underlag af PF 3000 SBS eller PF 3500 SBS.

PF 5000 SBS kan ligeledes anvendes til renovering, som enkelt lag ovenpå eksisterende tagdækning i henhold til CEN TS 16459 –Alternativ 1.

Dimension:

1,00 x 5,00 m pr. rulle – 30 ruller pr. palle = 150 m².

Godkendelser:

Produktet er godkendt som øverste lag i flerlagsdækninger i henhold til DS/EN 13707.

Kundeinformation:

Produktet skal opbevares stående på et tørt underlag uhindret for vedvarende solopvarmning

Sikkerhedsdatablade på PF 5000 SBS kan rekvireres

Der bliver udført kvalitetskontrol på produktet i henhold til ISO 9001

Tagpapen er produceret i Tyskland af W. Quandt, som har produceret tagpap i mere end 150 år.

Opbevaring:

Opretstående, tørt, beskyttet mod solopvarmning. Der tages forbehold for ændringer.