

Jumboplan® Tagpap Underpap PF 3500 SBS

Tekniske specificationer



Produktbeskrivelse:	Svejseunderbane
Overside:	Mineralsk bestrøning for bedre skridsikkerhed
Amering:	Special-Armering
Underside:	Undersiden er belagt med en tynd folie
Godkendelser:	EN 13707; EN 13969; EN 13970
Dimension:	7 m ² pr. rulle; 24 ruller pr. palle = 168 m ² Standardstrimler i bredden 0,14 og 0,20 m

Notified-Body-No.:	1742
DOP-No.:	L-30442347-13707; L-30442347-13969; L-30442347-13970
Overensstemmelsescertificat:	CPR – 0424/15/0067-I CPR – 0424/15/0067-II
Art.-No.:	30442347, 304423471, 304423472
System:	2+, 3

Tekniske data:

Egenskaber	Prøvningsmetode	Enhed	Værdi
Vægt	EN 1849-1	kg/m ²	4,0 (±25 %)
Længde	EN 1848-1	m	≥ 7
Bredde	EN 1848-1	m	≥ 1
Tykkelse	EN 1849-1	mm	≥ 3,4
Rethed	EN 1848-1	mm/ 10 m	≤ 10
Vandtæthed Metode B	EN 1928	kPa	Bestået
Diffusionsmodstand	EN 1931	-	≥ 1500
Brandklasse	EN 13501-1	-	BROOF (T2) Godkendt som systemløsning
Synlinge fejl	EN 1850-1	-	Ingen
Forskydningsstyrke overlæg	EN 12317-1	N/50 mm	315/297
Trækstyrke langs/tværs	EN 12311-1	N/50 mm	langs: ≥ 840 (±25 %) tværs: ≥ 600 (±25 %)

Jumboplan® Tagpap Underpap PF 3500 SBS

Tekniske specificationer

Brudforlængelse langs/tværs	EN 12311-1	%	langs: ≥ 48 (±20 %) tværs: ≥ 55 (±20 %)
Slagstyrke (impact)	EN 12691	mm	IPK
Kuldeflexibilitet	EN 1109	°C	≤ -20
Varmestabilitet	EN 1110	°C	≥ +100

* IPK Ingen præstation konstateret. Produktet er CE-markert i henhold til forordningen nr. (EU) 305/2011 af 9. marts 2013

Produktbeskrivelse:

Gode kulde-og strækegenskaber.

Rapsolie: Fleksibel, uden at blive blød om sommeren. Skånsom for miljø og arbejdsmiljø.

Anvendelse:

PF 3500 SBS anvendes som underste lag i nydæknings-og renoveringsopgaver, hvor der ønskes en tagdækning med særdeles gode elastiske egenskaber. Produktet fuldsvejses eller punktsvejses til underlaget, men er også velegnet til mekanisk forankrede tagdækninger. PF 3500 SBS kan ligeledes anvendes som dampspærre i henhold til DS/EN 13970 samt anvendes som fugtspærre i henhold til DS/EN 13969.

Dimension:

1,00 x 7,00 m pr. rulle – 24 ruller pr. palle = 168 m².

Standardstrimler i bredden 0,14 og 0,20 m (øvrige bredder kan produceres efter opgave).

Kundeinformation:

Produktet skal opbevares stående på et tørt underlag uhindret for vedvarende solopvarmning

Sikkerhedsdatablade på PF 3500 SBS kan rekvireres

Der bliver udført kvalitetskontrol på produktet i henhold til ISO 9001

Tagpapen er produceret i Tyskland af W. Quandt, som har produceret tagpap i mere end 150 år.

Opbevaring:

Opretstående, tørt, beskyttet mod solopvarmning. Der tages forbehold for ændringer.